

CONSOLIDANTE A BASE SOLVENTE



RESA

La resa varia da 3 a 10 m² di superficie con 1 L di prodotto per 2 mani.

- Superfici molto assorbenti : 3-6 m²/L
- Superfici poco assorbenti : 6-10 m²/L

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

DESCRIZIONE

BE 53 è una miscela di resine in solvente realizzata per ottenere un'azione di consolidamento di vecchie superfici in pietra arenaria e pietra calcarea, mattoni, marmi in genere, limestone, posate sia internamente che esternamente.

L'applicazione del nostro prodotto consente, grazie all'azione dei solventi, una penetrazione accentuata nei materiali su cui viene impiegato e una successiva forte azione di consolidamento dovuta alle caratteristiche delle resine in esso presenti.

L'azione di BE 53 si esplica impedendo o limitando sensibilmente spolverio e sfarinamento e, nei casi estremi, bloccando lo sfaldamento dei supporti lapidei causato dall'assorbimento di umidità e pioggia.

Il nostro prodotto penetra a fondo nel supporto ammalorato fino a raggiungere la parte ancora integra, ricompattando così la massa lapidea.

I supporti trattati con BE 53 ritorneranno ad avere una buona consistenza, inoltre la superficie lapidea assumerà caratteristiche di impermeabilità all'acqua e all'umidità.

APPLICAZIONE

Applicare BE 53 su superfici ben pulite e asciutte, a spruzzo o a pennello, avendo cura di uniformare bene il prodotto ed evitando sgocciolature.

Il prodotto va applicato sino a saturazione del supporto in più mani a distanza di 30/40 minuti una dall'altra.

Il prodotto è pronto all'uso. Non applicare su supporti umidi o con temperature inferiori a +10°C.

CONSIGLI

Per supporti con assorbenza limitata diluire il prodotto con SOLV X fino al 50%. Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non inferiore ai 10°C.

Munirsi sempre di idonei mezzi di protezione personale: maschera, guanti e indumenti protettivi.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.