

PRODOTTO ACIDO PER LA RIMOZIONE DI RUGGINE DALLE PIETRE NATURALI



RESA

La resa varia da 1 a 10 m² di superficie con 1 kg di prodotto.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute. Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

DESCRIZIONE

Prodotto specifico per la rimozione di ruggine e ossidazioni da pietre naturali in genere.

DERUGINEX fornisce un'azione efficace su qualsiasi tipo di superficie e in modo specifico su materiali quali beole, quarziti, serizzo e tutti quei materiali lapidei che hanno nella loro composizione minerali ferrosi che, a contatto con umidità costante o acqua presente negli impasti di posa, tendono a ossidarsi dando origine ad alonature giallastre.

DERUGINEX può essere applicato sia all'interno che all'esterno e su superfici posate piuttosto che su lavorati da posare. Se ne consiglia l'uso ai marmisti per eliminare i residui di limaia dopo il taglio oppure per la rimozione di ossidazioni dovute al contatto con materiali metallici.

APPLICAZIONE

NON SI APPLICA SU MARMI LUCIDI O SPAZZOLATI DI QUALSIASI TIPO, mentre è applicabile su qualsiasi altro materiale lucido che non contenga calcite tipo: beola, serizzo, granito, pietra vulcanica, porfido, quarzite e diorite.

Si può applicare puro o diluito in acqua a seconda del tipo di ossidazione da rimuovere avendo cura di bagnare con acqua la parte da dirugginire prima di applicare il prodotto, lasciare agire per almeno 30 minuti e risciacquare con abbondante acqua. In alcuni casi necessita di agire anche per alcune ore.

Non lasciar asciugare il prodotto sulla superficie per evitare che l'assorbimento possa dare origine ad alonature scure; successivamente al trattamento di rimozione della ruggine si consiglia un lavaggio neutralizzante con il prodotto CIBERMAC diluito in acqua 10%.

Diluizione

- Pulizia leggera – Diluire 1 parte di DERUGINEX con 2 parti di acqua. (1:2)
- Pulizia concentrata – Diluire 1 parte di DERUGINEX con 1 parte di acqua. (1:1)
- Per un'azione più forte e rapida applicare DERUGINEX puro.

CONSIGLI

Nel caso di utilizzo in situazioni in cui siano presenti oggetti metallici a base di alluminio, rame e ottone, si consiglia di provvedere alla loro protezione per evitare l'ossidazione o la formazione di macchie scure.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.